

Merkblatt Nr. 2-5-21/D

Hobelware aus Laubholz

Ausgangslage

Es gelten die Erscheinungsklassierungen von Hobelwaren von Eichen, Buchen, Eschen und Ahorn gemäss den HHG, Tabelle 3.1-3.

Hobelwaren aus Laubholz

Bei Hobelwaren aus Eiche, Buche, Esche und Ahorn werden drei Erscheinungsklassen unterschieden. Die Erhältlichkeit ist abzuklären.

- A Auslese-Qualität
Praktisch astfreie Ware für den sichtbaren Bereich bei erhöhten Anforderungen an das Aussehen
- N1 Normal-Qualität
Ware für den sichtbaren Bereich bei normalen Anforderungen an das Aussehen
- N2 Normal-Qualität 2 (rustikal)
Ware für den sichtbaren Bereich mit verminderten Anforderungen an das Aussehen

Vielfach wird in der Praxis eine Zweckorientierung gemacht, welche die Kundenwünsche einerseits und die Verfügbarkeit des Rohmaterials andererseits berücksichtigt. Eine repräsentative Bemusterung mit adäquatem Qualitätsbeschrieb ist in jedem Fall zu empfehlen.

Hobelwaren aus Laubhölzern wie Eiche, Kastanie, Esche, Buche oder Ahorn:
Ohne spezielle Umschreibung wird eine praktisch ast- und fehlerfreie Ware gemäss der nachfolgenden Umschreibung für die Klasse „Rein/Halbrein“ (R/HR) erwartet.

Werden nichteuropäische Hölzer geliefert, so ist das zu vereinbaren.
Besonders bei amerikanischer Eiche ist festzuhalten, ob Weiss- oder Roteiche geliefert wird.

Bei der Verlegung ist auf das Gesamtbild zu achten. Häufig wird die Erscheinungsklasse A und N2 verlangt.

Qualitätsmerkmale

Klasse A (rift/halbrift)

Praktisch astfrei und markfrei.

Vereinzelte kleine, gesunde Äste bis 15 mm sind erlaubt.

Ergänzung Holzspezifische Eigenschaften Erscheinungsklasse A

Eiche

Die üblichen Lieferlängen sind 3 bis 4 m. Längen bis 6 m sind möglich.
Gesunder, fester Splint im Innenbereich nach Vereinbarung zulässig.
Splinte für Aussenanwendungen nicht zulässig.

Kastanie

Die typischen schwarzen Punktästchen sind erlaubt.
Kleine Rindeneinwüchse sind erlaubt.
Geliefert wird in anfallenden Längen.
Möglich sind Längen bis 3 m. Überlängen sind nicht erhältlich.

Robinie (falsche Akazie)

Sehr hartes und resistentes Holz.
Kleine Rindeneinwüchse sind erlaubt.
Wird vor allem im Aussenbereich eingesetzt.
Geliefert wird in anfallenden Längen. Möglich sind Längen bis 3 m. Überlängen sind nicht erhältlich.

Esche

Braunkern (Graukern) ist nach Vereinbarung zulässig.
Absolute Weissesche nur gemäss spezieller Abmachung.
Geliefert wird in anfallenden Längen. Möglich sind Längen bis 3 m. Längere nach Absprache.

Buche

Ohne spezielle Abmachung wird gedämpfte Buche geliefert.
Mässige Farbunterschiede müssen toleriert werden. Rotkern ist nicht zulässig.
Die üblichen Lieferlängen sind 3 bis 4 m. Längen bis 6 m sind möglich.

Ahorn

Geliefert wird in anfallenden Längen. Möglich sind Längen bis 3 m. Überlängen sind nicht erhältlich.

Ergänzung Holzspezifischer Eigenschaften Erscheinungsklasse N1 (rift/halbrift):

Eiche

Gesunder, fester Splint im Innenbereich nach Vereinbarung zulässig. Splint im Aussenbereich ist nicht zulässig.

Esche

Braunkern ist nach Vereinbarung zulässig.

Buche

Rotkern ist nach Vereinbarung zulässig.

Ahorn

Kleinere Markflecken sind erlaubt.

Ergänzung Holzspezifischer Eigenschaften Erscheinungsklasse N2 „Rustikal“:

Generell sind gesunde Äste oder einseitig verwachsene Äste in beliebiger Grösse und Zahl zulässig.

Endrisse bis Brettbreite sowie Herzrisse sind zulässig.

Eiche

Gesunder, fester Splint im Innenbereich nach Vereinbarung zulässig.

Splint im Aussenbereich ist nicht zulässig.

Esche

Braunkern ist zulässig.

Buche

Rotkern ist zulässig.

Ahorn

Markflecken sind erlaubt.

Handelsübliche Masse:

Stärken: 15 – 40 mm

Breiten: 70 – 140 mm

Längen: 120 – 400 cm gemischt fallend
Verrechnung in Schritten von 10 cm