

Fiche technique n° 2-7-14/F

Faux bardage

Situation de départ

Les expressions «faux bardage» et «coffrage brut de sciage» (cf. la Fiche technique n° 2-6-14/F) sont souvent confondues.

Concepts

Désignation correcte: «faux bardage».

Autres désignations courantes: brut de sciage, coffrage pour faux plancher ou plancher intermédiaire, et bardage entaillé brut.

Critères de qualité

Il s'agit de planches clouées et rainées-crêtées pour utilisation non apparente sans critères de qualité esthétiques particuliers, selon la classe d'aspect I conformément aux Usages du commerce du bois 3.1-1. Exigences statiques particulières à convenir.

Sont admissibles

Flaches (dans la mesure où il y a un contact, sans écorce et sans liber), buis, grosseur des nœuds, trous de nœuds, défauts de couleurs, poches de résine, fissures, moelle, bouchons, erreurs de rabotage et couloirs de nutrition «inoccupés» (pas de champignons ni d'invasion d'insectes). Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas acceptés, cela doit être convenu entre le fabricant et l'acheteur lors de la commande.

Ne sont pas admissibles

Voilages et gauchissements importants rendant le montage impossible, bois pourri et fissures importantes.

Degré de sécheresse

Jusqu'à 18% max. d'humidité du bois. Autres valeurs sur demande.

Surface

La surface peut être brute ou rabotée, la face arrière est ajustée (c.-à-d. rabotée) à la bonne épaisseur afin que toutes les planches présentent la même épaisseur.

Essences de bois

Résineux: épicéa, sapin, mélèze (y compris avec aubier), pin sylvestre, douglas et pin Weymouth.

Sélections mixtes admissibles.

Profils

Profils prédominants: rainés-crêtés aboutés ou entaillure d'extrémité («bien huilée»).

Eboutage longitudinal

La planche de coffrage doit être éboutée. Livraison de planches non éboutées sur demande.

Largeurs

Le faux bardage est livré dans une largeur fixe. Livraison en largeurs mixtes au choix sur demande.